

CESAL PREMIUM BASIC GLET GLET DE UMLERE ȘI NIVELARE

EN 13279-1

CE 11

Glet pe bază de ipsos de construcții - tip B 2 /20-2

Inceput de priză: > 20 de minute

Rezistența la încovoiere: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Rezistența la compresiune: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Aderența la suport: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Reacția la foc SR EN 13501-1 A1

1. Descrierea produsului

Cesal Premium Basic Glet este un glet de egalizare și umplere a denivelarilor de la 2 la 10 mm. Se utilizează pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă din: beton, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var sau execuția reparațiilor suprafețelor gletuite.

Pentru obținerea unor suprafețe foarte fine se utilizează Gletul de finisaj **Cesal Premium Top Glet**

2. Compoziție

Ipsos, adaosuri minerale, aditivi modificatori și fibre celulozice

TEMPERATURA DE LUCRU: între +5°C și +30°C.

3. Pregătirea suprafeței suport

Suprafața suport trebuie să fie curată, aderentă și portantă, maturată, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduuri sfărâmiatoase. Suprafața ce urmează a se gletui poate avea denivelări de până la 10 mm.

În timpul verii se recomandă umezirea prealabilă a suportului care se gletuiește.

Suprafețele foarte absorbante și plăcile de gipscarton se amorsează cu Ana Amorsă Universală.

4. Preparare

Conținutul unui sac de 20 kg se introduce în 11 – 12 litri apă curată și se amestecă energic, cu un amestecător adecvat. Se continuă operația până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Pasta obținută se lasă în repaos 5 minute și se amestecă din nou energic. Timp de lucru: minim 60 minute pentru pasta preparată.

5. Aplicare

Gletul astfel obținut se întinde pe suport în strat uniform cu o gletieră din inox. Suprafața se netezește înainte de întărirea produsului. După uscare se poate finisa prin șlefuire cu hârtie abrazivă fină pentru obținerea unei suprafețe plane cu aspect perfect neted..

6. Consum specific

0,5 – 1,0 kg/m² / 1mm grosime.

DEPOZITARE: în încăperi uscate, pe paleți de lemn.

TRANSPORT: în mașini închise.

DATA FABRICAȚIEI: vezi lateral.

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.