

## CESAL PREMIUM TENCUIALĂ MOZAICATĂ Pentru finisaje exterioare și interioare

**FISA TEHNICA FT 25 / 2010**

**ST 7/ 2009**

- produs decorativ și de protecție pentru interior și exterior
- aspect deosebit
- conține particule de cuarț colorat în diverse combinații coloristice
- lucrabilitate bună, ușor de aplicat
- aderența foarte bună la suport
- rezistență bună la săruri, umiditate și fungii
- rezistență bună la șocuri mecanice, la albire, la intemperii și radiații UV

### 1. Descrierea produsului

Tencuiala mozaicată este un produs fabricat pe bază de dispersii de rășini pur acrilice, aditivi speciali și particule de cuarț colorat de granulație 0,8-1,2 mm sau 0,4 - 0,8 mm, în diverse nuanțe. Paletarul de culori conține 32 de combinații orientative, dar se pot obține și altele la solicitarea clientului.

### 2. Domeniul de utilizare

Produsul este destinat pentru protejarea și finisarea decorativă a suprafețelor interioare și exterioare din beton, glet de ipsos, zidărie și gipscarton. Se recomandă în exterior în special pentru soclu, coloane și elemente deosebite, dar și pentru decorări în interior, pereți, arcade, coloane, suprafețe speciale ce se pun în evidență prin finisajul deosebit.

### 3. Condiții tehnice

PARAMETRII de CALITATE	U.M.	VALORI PRESCRISE	METODA DE DETERMINARE
Aspect		Pastă omogenă cu conținut de granule	vizual
Continut de substante nevolatile, 2h, 105 °C, min.	%	80,0±1	SR ISO 3251:2008
pH, min.		8,0	SR ISO 787-9:2003
Timp de uscare, 23 °C, max. - la suprafața - în profunzime	ore	4 72	SR EN ISO 3678:1999
Consum specific	Kg/m <sup>2</sup>	3,8 - 4,5	
Culoare		Conform paletarului	
Termen de valabilitate	luni	24	

**Calitatea produsului fabricat este verificată conform ST 7/2009 în laboratorul producătorului SC CESAL SA**

**Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat conform EN ISO 9001 :2008, EN ISO 14001 :2004 și OHSAS 18001 : 2008**

#### **4. Mod de aplicare**

##### 4.1. Pregătirea produsului:

- Produsul se condiționează la 15 - 30°C
- Înainte de a deschide ambalajul, acesta se șterge de praf, impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează produsul în ambalajul original

##### 4.2. Pregătirea suportului și aplicarea

###### Suprafețe interioare sau exterioare noi din zidărie, beton, tencuială, socluri:

- Suprafața trebuie să fie maturată, perfect uscată, plană
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf, grăsimi sau alte impurități
- pentru asigurarea unei protecții față de posibilitatea migrării sărurilor și asigurarea unei absorbții uniforme a suprafeței, se aplică un strat de Cesal Premium Amorsă pentru tencuiala mozaicată. Amorsa se poate aplica diluată cu apă în proporții diferite în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică. Amorsarea este corespunzătoare dacă după uscarea suprafața are un aspect uniform. Pentru a găsi proporția optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici. Grunduirea suprafețelor trebuie efectuată cu cel puțin 24 ore înaintea aplicării tencuielii mozaicate.
- tencuiala mozaicată se aplică nediluată, în strat uniform la grosimea granulelor de cuarț cu ajutorul unei gletiere din inox de dimensiuni mari, corecțiile se fac imediat pe suprafața umedă pentru a evita diferențele de aspect.

###### Suprafețe vechi, vopsite din zidărie, beton, tencuială:

- În cazul suprafețelor vopsite cu var, humă sau vopsea de ulei, se îndepartează complet stratul vechi, se spală și se continuă aplicarea ca și în cazul suprafețelor noi
- Pentru suprafețele vopsite cu vopsele compatibile (acrilice, stiren-acrilice, vinilice) se înlătură doar porțiunile neaderente.
- Se corectează suprafețele cu chit de perete sau glet și se curăță peretele de praf sau murdărie;
- Se aplică un strat de ANA Amorsa Universală.
- După amorsare, aplicarea tencuiala mozaicată cu fierul de glet din inox ca și în cazul suprafețelor noi. Ustensilele folosite se curăță cu apă înainte de întărire.

###### Condiții de aplicare:

Temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie între +5°C și +30°C. Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare și nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării și uscării, fisuri și deosebiri de culoare. După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (72 h la 23°C).

#### **5. Ambalare și transport.**

Produsul se comercializează în ambalaje de polietilena de 25 kg sau în alt ambalaj convenit între furnizor și beneficiar.

Transportul se va face cu mijloace de transport auto acoperite.

#### **6. Depozitare. Prescripții speciale**

Se recomandă depozitarea în spații uscate, aerisite, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi de 5 - 25°C. Nu este inflamabil. Produs ecologic.

*A se feri de îngheț.*

**7. TERMEN DE VALABILITATE:** 24 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate

#### **8. PRECAUȚII :**

**Protecția mediului:** Cesal Premium Tencuiala mozaicată este un produs ecologic, nepoluant; nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatarei.

**Securitatea muncii:** Nu se va înghiti! În cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta eticheta produsului. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

S 2 - A nu se lasa la indemina copiilor.

S 7/47 - A se pastra ambalajul bine inchis la o temperatura cuprinsa intre 5-25<sup>0</sup>C

S 24/25 - A se evita contactul cu pielea si cu ochii.

#### **NOTA:**

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în aceasta fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare recomandate.

Pentru informatii suplimentare, specialiștii societatii noastre vă stau la dispozitie